

## СИЛИКАТГРУНТ СЕРИЯ ПРОФИ

Силикатный грунт - разбавитель для силикатных красок и штукатурок для фасадных и внутренних работ

Используется для укрепления легкоосыпающихся минеральных поверхностей (кроме гипсовых) и для выравнивания впитывающей способности оснований перед нанесением силикатных красок. Обладает **высочайшей паропроницаемостью**.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ФАСОВКА

10 л

#### СОСТАВ

Связующее: жидкое калиевое стекло

Плотность: 1,1 кг/л

Пигмент: не содержит

#### СВОЙСТВА

- Атмосферостойкий
- Паропроницаемый
- Глубокопроникающий
- Укрепляющий
- Щелочестойкий
- Экологически чистый
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Пожаро-взрывобезопасный

#### ЦВЕТ

Бесцветный.

#### РАСХОД

0,1-0,2л/м<sup>2</sup> по гладким, плотным минеральным поверхностям (монолитный бетон и т.п.). По менее плотным, шероховатым основаниям (цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки с малым содержанием цемента и т.п.) расход возрастает, и количество слоев определяется опытным путем.

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Только с **силикатными** красками и штукатурка ми.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть чистым, сухим, не содержать жира. Отслоившееся

старое покрытие необходимо удалить.

#### МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+5°C подложки и окружающего воздуха.

#### НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Перед применением перемешать. Наносить с помощью кисти, валика или методом распыления при температуре не ниже +5°C. Сильно впитывающие поверхности обработать повторно.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

От пыли-30 мин.  
Полное высыхание - 24 часа (при t° +20-25°C, влажности 65%).

#### ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА

Для нанесения следующего слоя или окрашивания - не менее 8-10 часов.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Хранение:

Хранить в прохладном месте при температуре не ниже +5°C до +30°C, не допуская заморозания и перегрева.

#### Утилизация отходов:

Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

#### Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При нанесении грунта методом распыления, чтобы не вдыхать образующийся «туман», пользоваться защитными средствами (респиратором). Не допускать попадания в канализацию.